

多目的アスファルト系コーキング材

オールウェザー・トロウエル

(ALLWEATHER TROWEL Bitumen Mastic)

英国ボスティック社製品

性状と荷姿

黒色マスチック状、引火点約 50℃、5ℓ x 4 缶入りカートン

製 品

コテ塗り用に調合されたアスファルト系コンパウンドで、フィラーとファイバーの含有率が高く、乾燥しても軟らかいフレキシブルな性質を長期にわたって保持します。

用 途

防水、シーリング、コーキング、空隙充填など多目的に使用できます。

施工可能な下地は、アスファルト、ルーフィングフェルト、亜鉛引き波板、鋳鉄、スレート板、鉛、銅、亜鉛、コンクリートなど。

下地処理

下地は、健全で、清潔で、乾燥してなければなりません。油脂分やコケ類は適切な洗剤で洗浄、水洗いし、乾燥させます。清掃後の表面が埃っぽい場合や、風化したアスファルト分が残っている場合には、セメントーン・アスファルト・ペイントを塗布し乾燥させます。

施 工

金ゴテまたはパティナイフを使用して施工します。

物性など

溶剤の種類	ミネラル・スピリット、ガス・オイル
引火点	約 50℃ [IP/170/75(81)]
比重	約 1.45
施工可能面積	3 l/m ² (湿潤施工厚 3 mm の場合)
乾燥時間	通常の条件のもとで、ほとんどの溶剤は 24 時間以内に蒸発するが、その後、塗膜は長期にわたり軟らかさを保ちます。
供用温度	-10℃～+85℃ (使用条件にもよるが)
施工温度範囲	通常、+5℃～40℃
耐薬品性、耐水性	大抵の塩類溶液、一部の希酸および希アルカリ類、水、アルコール。 但し、油類、溶剤類、一部の洗剤溶液には不可。
耐流動性	通常の条件では、硬化した塗膜はダレたり、流れたりしません。
フレキシビリティ	軟らかい弾性のある塗膜を形成します。

健康安全上の注意事項

- ① オールウェザー・トロウエルは可燃性溶剤を含有します。作業中は裸火を近づけないで下さい。
- ② オールウェザー・トロウエルが皮膚や眼に接触しないよう保護眼鏡や保護手袋を着用して下さい。
- ③ 作業後は手をよく洗って下さい。
- ④ 詳細については安全データシートを参照ください。

(東亜貿易株式会社訳編)

6/Sep/16