

薄塗り型溶剤系アスファルト塗料

フラッシュバンド・プライマーSV

(EVO-STIK FLASHBAND PRIMER SV)

英国ボスティック社製品

性状と荷姿

黒色低粘度ペイント状、比重約 0.89、引火点 38℃、10缶入り。

概 要

フラッシュバンド・プライマーSVは、比較的平滑な建築表面にフラッシュバンドを張る場合に使用します。コンクリート、モルタル、石材、レンガ、木材、各種金属に施工でき、フラッシュバンドの接着をさらに向上させます。通常、1回塗りで充分です。

また、ゴムアス系シーリング材エボシールRGなどアスファルト製品のシーラーやプライマーとして、ポーラスあるいはほこりっぽい下地に適しています。

施工可能面積

下地の状態によって左右されますが、通常、1回塗り当り、7～9 m²/缶。

作業方法

1. 下地の油脂分やボロツキを清掃除去して、乾燥させます。
2. さびた鉄部の場合は別途さび止めプライマーが必要です。
3. 使用前、フラッシュバンド・プライマーSVの缶をよく振って均一にしてから、原液をハケまたはローラーで塗布し乾燥させて下さい。乾燥時間は、気温や湿度にも左右されますが、20～60分です。
4. その上にフラッシュバンドなどアスファルト製品を施工します。

洗 淨

1. ハケなど道具は、使用后、塗料用シンナーで洗います。
2. 皮膚に付着した場合、適切なハンドクリーナーで落として下さい。溶剤は厳禁。

注意事項

フラッシュバンド・プライマーSVは可燃性溶剤を含有し、引火点 38℃です。

- ① 作業中は十分に換気をして、裸火を近づけないで下さい。又、揮発した溶剤を吸入しないように注意して下さい。
- ② 目や皮膚に付着しないように注意して、作業時には必要に応じて、保護手袋や保護眼鏡(ゴーグル)を着用して下さい。

詳細については製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

特 約 店

日本総代理輸入元

東 亜 貿 易 株 式 会 社

〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目 大阪駅前第2ビル 11F

電話 06 (6346) 0212 (代) Fax 06 (6346) 0226

URL : <http://www.toaboeki.com> E-mail : em@toaboeki.com