



17/OCT/19

厚塗り型アスファルトエマルジョン塗料

フラッシュバンド・プライマー・エマルジョン

(EVO-STIK FLASHBAND PRIMER EMULSION)

英国ボスティック社製品

性状と荷姿

暗褐色水性ペイント状、比重約 1.0、10缶入り。

概 要

フラッシュバンド・プライマー・エマルジョンは、粗い、ポーラスな建築表面にフラッシュバンドを張る場合に使用します。平滑でポーラスな表面にも粘着性を高めるために使用できます。また、下地が湿っていてもOKです。ただし、濡れて光っているような場合は不可です。コンクリート、モルタル、石材、レンガ、砂付きルーフィング、木材などの下地に適しています。

薄塗り希釈液仕様：下地が平坦平滑の場合には、水で希釈して塗り伸ばすことができます。

1缶当たり 0.50の水を加えてよく攪拌してください。

施工可能面積

原液の場合、表面の粗さや平坦性に左右されますが、1回塗り当たり、1～3 m²/ℓです。

50 mm幅のフラッシュバンドなら、1ℓ当たり約4ロール分です。

薄塗り希釈液の場合、1回塗りで6～9 m²/1.50ℓです。

作業方法

1. 下地の油脂分やぼろつきを清掃除去して、乾燥させます。多少の湿りがあっても問題はありません。

ん。むしろ、ポーラスな面はあらかじめ水湿して下さい。表面温度は7℃以上のこと。

2. 使用前、フラッシュバンド・プライマー・エマルションの缶をよく振って均一にしてから、水で湿らせたハケまたはローラーでフラッシュバンドの幅より少し広めに塗布します。通常は1回塗りで充分ですが、非常に粗い面には2回塗りして下さい。プライマーが乾燥すれば、フラッシュバンドを張ることが出来ます。
3. 乾燥時間は気温や湿度に左右されますが、1～2時間です。
4. 施工直後のプライマーは暗褐色ですが、乾くと光沢のある黒色に変わります。
5. 使用後のハケや施工道具は洗剤を少し加えた水で洗って下さい。
6. フラッシュバンド・プライマー・エマルションの缶は密閉して5℃以上の冷暗所に保管して下さい。

注意事項

フラッシュバンド・プライマー・エマルションが目や皮膚に付着しないように注意し、必要に応じて保護手袋や保護眼鏡を着用して下さい。

詳細については安全データシート(SDS)をご参照ください。

特約店

日本総代理輸入元

東亜貿易株式会社

〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目 大阪駅前第2ビル11F

電話 06(6346)0212 (代) Fax 06(6346)0226

URL : <http://www.toaboeki.com> E-mail : em@toaboeki.com