



EVO-STIK Sticks Like Sh*t Turbo

FAST SETTING UNIVERSAL HIGH PERFORMANCE GRAB ADHESIVE

Date: 22 October 2015

Fact Sheet No.: TDSO1793

速硬性多目的高接着強度・高耐振動衝撃性接着剤

エボスティック・SLSターボ

(EVO-STIK Sticks Like Sh*t Turbo)

英国ボスティック社製品

特長

- 速硬性で接着強度の立ち上がりが非常に速い。
- 短時間（15分）で高度の接着強度・耐振動性・耐衝撃性を発揮する。
- 供用温度範囲-40℃～+100℃。

用途

エボスティック・SLSターボは、シリル変性ポリマー（SMP）をベースとする高品質接着剤で、高度の接着強度を非常に早く発現します。SLSターボは無溶剤で、耐振動性・耐衝撃性・耐紫外線性・耐候性に優れています。その高強度により、短時間で重量物を支持なしで保持します。耐熱性は-40℃～+100℃です。湿った表面にでも接着します（ただし、水で飽和したり流水がある場合は除く）。

エボスティック・SLSターボは、レンガ、石材、陶磁器タイルなど重いものを支持なしで垂直面に接着するなど、広範囲の建築材料の接着に使用できます。また、PVC、非鉄金属、木

材、ポリウレタン、アルミ、石材、ガラス、モルタルなどほとんどの建築材料に優れた接着力を発揮します。

エボスティック・SLSターボは屋内でも屋外でも使用でき、各種パネルやボード類、標識などの接着に適しています。また、各種補修工事にもとても便利です。

製品特性

色：	白
性状：	ペースト
比重：	約 1.5
主成分：	SMP ポリマー
荷姿：	C20（290ml）カートリッジ x 12本入りカートン
保管条件：	直射日光を避け、+5℃～+30℃の乾燥した冷暗所に保管する。 凍結を避ける。

代表的物性

施工温度： +5℃～+30℃
供用温度： -40℃～+100℃
施工可能長さ： 直径5mm のビードで 15m
(C20 カートリッジ当り)
乾燥時間： 約 15 分間、ただし、全接着
強度は 24 時間後
洗浄用溶剤： ミネラルスピリット（灯油、
または塗料用シンナー）

下地準備

1. 下地は健全・清潔であること。ダスト、油脂分などの汚染や、ボロツキがあれば、十分に清掃してください。
2. カートリッジの先端のドームを切ります。この時、ねじを傷めないように注意してください。所定の直径になるよう、ノズルを45° の角度で切り、カートリッジにねじ込みます。
3. カートリッジをカートリッジガンに挿入し、接着剤が見えるまで、トリガーを繰り返し引いてください。

施工

4. 片側の表面に接着剤を平行線状に吐出し、接着位置を調整し、接着剤のビードがつぶれるように張り合わせます。
5. 通常、直径 5mm のビードで充分です。
6. 使用後、ノズルにキャップをねじ込んでください。再使用できます。

洗浄と除去

7. 未硬化の SLS ターボを除去するには、大半を入念にスクレーパで取ってから、ミネラルスピリットまたはアセトンで軽く湿らせた布で拭き取ってください。
8. 硬化した SLS ターボを除去するには、ケレンなど物理的手段しかありません。

使用上の注意

エボスティック・SLS ターボはポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、フッ素樹脂(テフロン)には接着しません。アスファルトで汚染された表面には使えません。また、常時水中に浸漬される場合にも適しません。SLS ターボで鏡を塗装面に接着しないでください。その仕上げ塗料が荷重を支えられないからです。

実際の現場条件はさまざまで、完全に制御することは不可能です。したがって、ここで述べられた推奨事項や示唆は、あくまで一般的指針とご理解ください。また、健康、安全、応急処置、廃棄処理などについては別紙の安全データシート(SDS)をご参照ください。

総代理輸入元 建設材料コンサルタント

東亜貿易株式会社

〒530-0001 大阪市北区梅田1-2-2-1100

大阪駅前第2ビル11F

TEL06(6346)0212 FAX 06(6346)0226

URL: www.toaboeki.com

E-mail: em@toaboeki.com

特約店