



英国ボスティック社製品

濡れた面でも1回塗りで、即防水
高性能屋根用緊急防水コーティング

フレキシアクリル

(Bostik FLEXACRYL Instant Repair)



- 缶から直接ハケ塗り1回、通常、プライマー不要。
- 濡れた面にも施工可能、しかも直ちに防水機能発揮
- 合成ファイバー入り、タフでフレキシブルなシームレス層を形成。

性状と荷姿

グレイ色、ペースト状、比重約1.0。

主成分はアクリル樹脂、合成ファイバーと溶剤。
引火点 >32℃、5kg缶入り。

用途

- ◆ 屋根の一般メンテナンスと緊急防水補修に特に適していますが、広い面積の改修にも使用できます。また、樋や雨じまいの補修にも使用できます。
- ◆ 施工可能な下地は、古いアスファルト防水、アスファルト系塗料、コンクリート、モルタル、フレキ板、レンガ、金属屋根板、硬質PVC、瓦、タイルなど、など。

下地処理

1. 下地は、構造的に健全で、清潔であること。汚れ、埃、ボロつき、さびなどを充分清掃し油脂分やコケ類は適切な洗剤や処理方法で除去します。

2. フレキシアクリルは濡れた面にも施工できます。表面を充分に清掃し、過度の表面水はハケでよく散らして下さい。
3. ただし、古いさびた金属面、新しい亜鉛鉄板、ボロついた面、過度にポーラスな面にはプライマーが必要です。詳細についてはお問い合わせ下さい。

施工

缶の底から充分に攪拌して均一なペースト状にしてから、缶から直接ハケで1回塗りします。使い捨てのハケをお勧めします。下地の隙間や割れ目を完全にカバーして下さい。ファイバー入りなので、小さな隙間をブリッジします。塗布量は1～2kg/m²。施工温度は0℃～35℃。コテ、ヘラ、コーキングガンなどでも施工できます。

乾燥時間

フレキシアクリルは施工直後から耐水性を発揮して、防水機能を果たします。しかしながら、乾燥時間は、膜厚、気温、湿度により、2～3日です。

洗 浄

施工道具は施工後直ちに変性アルコールで洗って下さい。硬化すると除去が難しくなります。使い捨ての施工道具をお勧めします。

留意事項

フレキシアクリルは、水生生物が生息する環境や水槽のライニングには適しません。また、常時、人が歩く個所にはタイルなど保護被覆材が必要です。

保 管

缶を密封して、気温+5℃～+35℃の倉庫に保管してください。凍結を避けて下さい。

健康安全上の注意事項

- ① フレキシアクリルは可燃性溶剤を含有します。作業中は裸火を近づけないで下さい。
- ② 皮膚や目に接触しないように保護眼鏡や保護手袋を着用して下さい。
- ③ 屋外あるいは換気のよい場所だけで施工して下さい。
- ④ 詳細については安全データシートをご参照下さい。

その他の物性

溶 剤	アルコール類とエステル類の混合
供用温度	通常、-10℃～+85℃ (使用条件にもよるが)
耐薬品性	大抵の塩類溶液、希酸類、アルカリ類に耐えるが、油類、溶剤、一部の洗剤には不可。

特約店

日本総代理輸入元

建築材料コンサルタント

東亜貿易株式会社

〒530-0001 大阪市北区梅田1-2-2-1100

電話 06-6346-0212 (代) FAX 06-6346-0226

em@toaboeki.com

www.toaboeki.com

伝統と革新

T B K 土木建築材料